

ADHESIVOS: PEGAPISO SOVALTO

FICHA TÉCNICA
APLICA NORMA MEXICANA NMX-C-420-ONNCCE-2017

“ADHESIVOS PARA RECUBRIMIENTO DE ALTA ABSORCIÓN DE HUMEDAD”



DESCRIPCIÓN

Pegapiso Sovalto es un adhesivo en polvo formulado con cemento portland, agregados inertes y aditivos químicos especiales que lo hacen un producto con magnífica trabajabilidad y absorción excelente para la instalación de revestimientos y pisos de tráfico ligero y mediano.

USOS

Pegapiso Sovalto se emplea como adhesivo para pisos tradicionales y cerámicos de alta absorción de agua con gran ventaja sobre los productos económicos que existen en el mercado.

APLICACIÓN

En una charola o cubeta de plástico adicione de 4.5 a 5.5 lts de agua para 20 kg de Pegapiso Sovalto batiendo bien la mezcla, asegurándose que no queden grumos, deje reposar 10 minutos y bata nuevamente sin agregar más agua. Extienda con una llana 1 m² de mezcla dejando una capa gruesa. Se pasa la llana dentada dejando surcos perpendiculares a la superficie, el material restante se puede regresar a la charola o cubeta. Coloque el recubrimiento libre de polvo u otros agentes que impidan la adherencia; antes de formar la película se alinea y taqueta (6 golpes mínimo), posteriormente de lechadea.

RENDIMIENTO

Grosor de película	Llana dentada	m ²
3 mm	6 x 6 x 6	4.6
4 mm	8 x 8 x 8	3.5
5 mm	10 x 10 x 10	2.8
6 mm	12 x 12 x 12	2.3

Estos rendimientos se aplican a un saco de 20 kg y pueden variar de acuerdo al tipo de superficie en el que se aplique y/o a las prácticas de instalación.

AJUSTABILIDAD

Pegapiso Sovalto permanecerá trabajable por un lapso de 10 a 15 minutos dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación, no se aplique este producto a temperaturas menores de 5° C o mayores a 35° C.

ADHESIVOS: PEGAPISO SOVALTO

sovalto
losas prefabricadas

FICHA TÉCNICA
APLICA NORMA MEXICANA NMX-C-420-ONNCCE-2017

GARANTÍA

Pegapiso Sovalto está fabricado con las materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas que para este producto se tienen a nivel nacional e internacional. Aun así hay muchas cosas sobre las cuales el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar, la debida preparación de la mezcla, etc. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el contenido de nuestro producto está defectuoso nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual de material. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

Nota importante: Se pierde toda garantía si el producto se altera. El término de la reclamación por defecto de fabricación será de 30 días después de la fecha de facturación del distribuidor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONCEPTO	PEGAPISO
Tipo de Adhesivo	TIPO B
Agua (%)	25.87
Consistencia (cm)	14.7
Trabajabilidad (0-5)	5
Deslizamiento (cm)	0.3
Cortado (0-5)	0
Ajustabilidad (min)	25
Tiempo Abierto (min)	30
Densidad (g/ml)	1.63
Tensión CS (loseta C,5') (N/mm ²)	0.538
Tensión TA (loseta A,15') (N/mm ²)	0.697
Resistencia a la compresion (kg/cm ²)	92

Estos rendimientos son estimados ya que pueden variar en la práctica de acuerdo a las condiciones climáticas y prácticas de aplicación.